

Norma	Paese	Classe	Certificati e omologazioni	Supporto
UNI 9796	IT	1	Omologazione n. B02476PVI100031 del 28/08/2018	*Parete e soffitto
EN 13501/EN 13823	EU	B-s2; d0	Rapporto di prova n. 349999 del 16/03/2018	MDF standard da 18 mm
EN 13501/EN 13823	EU	B-s1; d0	Rapporto di prova dell'Istituto Giordano	Lana di roccia

*Per tutti i legni ad eccezione di: materiali impiallacciati mediante colle a base di resine termoplastiche, assemblati a struttura cellulare o listellare includenti cavità d'aria (es. rattan, midollino) e riempite con materiali di natura eterogenea.

Versione fondo-finitura	
Y00600	Bianco opaco
Uso consigliato	Pannellature in lana di roccia, MDF e pannellature in genere
Modalità di applicazione	Spruzzo, rullo manuale e pennello
Preparazione del prodotto	Diluire fino ad un max del 20% con acqua

Caratteristiche chimico-fisiche (23°C)			Indicazioni generali sul ciclo Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65: 200 g/m ²	
	Y00600	YC1115		RAF-AP2
Residuo solido (%)	50	80	Fuori polvere	30 minuti
Peso specifico (g/cm ³)	1,200	1,135	Maneggiabile	60 minuti
Viscosità (secondi)	DIN 8 = 24	-	Sovraverniciabile	4 ore
pH	Tra 7 e 8		Carteggiabile	4 ore

Sistema di applicazione per ottenere la Classe B-s1, d0 o B-s2, d0 di Reazione al Fuoco secondo la EN 13501/EN 13823	
Preparazione del supporto ligneo	Pulire la superficie ed eventualmente asportare le vecchie pellicole prima dell'applicazione.
Preparazione della finitura per l'applicazione	Miscelazione a peso: Fondo-finitura bianco opaco Y00600 100% Reticolante YC1115 dal 2 al 4%
Preparazione del fondo e finitura per l'applicazione	Pronto all'uso. Per applicazione a pennello o rullo diluire fino ad un max del 20% con acqua ricordando che la quantità di prodotto da applicare andrà ricalcolata in base alla diluizione.
Modalità di applicazione	Spruzzo, rullo manuale e pennello
Applicazione dei prodotti	<p>Per applicazione su pannellature in lana di roccia: Applicare due mani di fondo-finitura bianco all'acqua opaco Y00600, intervallate di 4 ore, con grammatura di 150 g/m². Tra le mani effettuare una leggera carteggiatura con carta grana 240/320. Quantità totale da applicare: 300 g/m².</p> <p>Per applicazione su pannellature in MDF o altro materiale: Applicare due mani di fondo-finitura bianco all'acqua opaco Y00600, intervallate di 4 ore, con grammatura di 200 g/m². Tra le mani effettuare una leggera carteggiatura con carta grana 240/320. Quantità totale da applicare: 400 g/m².</p>

Manutenzione
Per la pulizia e la cura delle superfici verniciate con i cicli ignifughi si consiglia l'uso di un panno umido e detergenti neutri, avendo cura di asciugare bene la superficie dopo l'operazione di pulizia. Per mantenere il manufatto certificato si consiglia di controllare periodicamente lo stato del film di vernice, nel caso occorrerà ripristinare il supporto applicando le medesime quantità omologate.

Note e avvertenze
<ul style="list-style-type: none"> Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Necessità di avere in fase applicativa, sia per il prodotto che per il supporto e l'ambiente, una temperatura non inferiore a 15°C. Le pellicole che si formano al di sotto di tale temperatura possiedono proprietà di resistenza chimica e meccanica inferiori allo standard qualitativo comunemente ottenibile. I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature. Le apparecchiature vanno lavate subito dopo l'impiego con acqua. Nel caso in cui debbano essere asportati film secchi di vernice, impiegare AY---M460, lasciandolo agire per una notte, quindi risciacquare con acqua. Dopo periodi prolungati di stoccaggio verificare l'eventuale presenza di sedimenti sul fondo della latta e omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso. È possibile aggiungere una percentuale di AY---M454 additivo tixotropante nella percentuale del 0,5% fino al 1% quando occorre applicare in verticale una quantità di Y00600 superiore ai 200 g/m². Teme il freddo: non stoccare a temperature inferiori a 5°C. La normativa prevede l'applicazione dei prodotti ignifughi anche sulle superfici non a vista se esistono intercapedini d'aria tra il manufatto e la parete o pavimento. Il prodotto può essere applicato anche su manufatti posti all'esterno e la sua durata dipende dal tipo di supporto, esposizione, reticolazione e manutenzione ordinaria effettuata. Per un migliore aggrappaggio e durata utilizzare come prima mano l'impregnante bianco YM---S050/--C02 (max 80 g/m²) attendere 4 ore prima dell'applicazione del fondo-finitura ignifugo Y00600.