

OLIO TRASPARENTE ALL'ACQUA BICOMPONENTE IGNIFUGO OPACO PER PAVIMENTAZIONE

Certificati e omologazioni	Supporto
IT - Classe 1 di Reazione al Fuoco secondo il DM 06/03/92 UNI 9796 Omologazione n. B02476PVI00018 del 18/02/2016	IT - Per tutti i legni ad uso interno ad eccezione di: materiali impiallacciati mediante colle a base di resine termoplastiche, assemblati a struttura cellulare o listellare includenti cavità d'aria (es. rattan, midollino) e riempite con materiali di natura eterogenea

Versioni olio	
YO0030	Trasparente incolore
YO9430	Trasparente effetto legno naturale

Uso consigliato	Pavimentazione
Modalità di applicazione	Rullo manuale, pennello e spruzzo
Preparazione del prodotto	Diluire se necessario fino ad un max del 10% con acqua

Caratteristiche chimico-fisiche (23°C)			Indicazioni generali sul ciclo Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65: 120 g/m ²	
	YOXX30	YC1112		RAF-ATB OIL PAV
Residuo solido (%)	25 ± 1	70	Fuori polvere	30 minuti
Peso specifico (g/cm ³)	1,010 ± 0,02	1,100	Maneggiabile	60 minuti
Viscosità (secondi)	DIN 4 = 16 ± 3	-	Sovraverniciabile	1-4 ore
Viscosità cat. (secondi)	DIN 4 = 17 ± 3	-	Carteggiabile	2-4 ore
Pot-life	4 ore	-	Calpestabile	24 ore
pH	7-8	-		

Sistema di applicazione per ottenere la Classe 1 di Reazione al Fuoco secondo la UNI 9796			
Preparazione del supporto ligneo	Su legno grezzo carteggiare con carta abrasiva grana 150/180 e pulire bene i residui prima di procedere alla verniciatura. Per i ripristini verificare sempre la compatibilità con le vernici precedentemente applicate, carteggiare con carta abrasiva grana 400 e pulire accuratamente.		
Preparazione del fondo-finitura per l'applicazione	Miscelazione a peso: Fondo trasparente Catalizzatore	YOXX30 YC1112	100% 5%
Preparazione del fondo e finitura per l'applicazione	Diluire fino ad un max del 10% con acqua ricordando che la quantità di prodotto da applicare andrà ricalcolata in base alla diluizione.		
Modalità di applicazione	Rullo manuale, pennello e spruzzo		
Applicazione dei prodotti	Applicare una mano di prodotto YOXX30 da 40 g/m ² . Dopo 4-6 ore carteggiare con carta 320/400 e applicare una mano di YOXX30 da 40 g/m ² . Quantità totale da applicare: 80 g/m ² .		

Manutenzione
Per la pulizia e la cura delle superfici verniciate con i cicli ignifughi si consiglia l'uso di un panno umido e detergenti neutri, avendo cura di asciugare bene la superficie dopo l'operazione di pulizia. Per mantenere il manufatto certificato si consiglia di controllare periodicamente lo stato del film di vernice, nel caso occorrerà ripristinare il supporto applicando le medesime quantità omologate.

Note e avvertenze
<ul style="list-style-type: none"> Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Necessità di avere in fase applicativa, sia per il prodotto che per il supporto e l'ambiente, una temperatura non inferiore a 15°C. Le pellicole che si formano al di sotto di tale temperatura possiedono proprietà di resistenza chimica e meccanica inferiori allo standard qualitativo comunemente ottenibile. I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature. Le apparecchiature vanno lavate subito dopo l'impiego con acqua. Nel caso in cui debbano essere asportati film secchi di vernice, impiegare AY---M460, lasciandolo agire per una notte, quindi risciacquare con acqua. Attenzione: non stoccare a temperature inferiori a 5°C e maggiori a 35°C.