

Norma	Paese	Classe	Certificati e omologazioni	Supporto
DM 06/03/92 - UNI 9796	IT	1	Omologa n. B02476PW00002 del 07/02/06	Tutti i tipi di legno*
EN 13501-1/EN 13823	UK	1	Certificati n. 2701403/08/08 del 28/08/2008	MDF standard 18 mm

*Per tutti i legni ad eccezione di: materiali impiallacciati mediante colle a base di resine termoplastiche, assemblati a struttura cellulare o listellare includenti cavità d'aria (es. rattan, midollino) e riempite con materiali di natura eterogenea.

Uso consigliato	Parete, soffitto e arredamento
Modalità di applicazione	Spruzzo
Preparazione del prodotto	Diluire max 20% con diluente per poliuretanic

Caratteristiche chimico-fisiche (23°C)			Indicazioni generali sul ciclo Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65: 150 g/m ²	
	FL0511	F02511		RAF-P BIANCO
Residuo solido (%)	77	49	Fuori polvere	45 minuti
Peso specifico (g/cm ³)	1,250	1,340	Maneggiabile	60 minuti
Viscosità (secondi)	-	DIN 6 = 48	Sovraverniciabile	12 ore
Viscosità Brookfield (cPs)	6000	-	Calpestable	24 ore
Pot-life	90 minuti	90 minuti	Carteggiabile	24 ore

Sistema di applicazione per ottenere la Classe 1 di Reazione al Fuoco secondo la UNI 9796, BS 476 part 7 e Classe B-s2-d0 secondo la EN 13501-1				
Preparazione del supporto ligneo	Pulire la superficie e carteggiare con carta abrasiva grana 120/150 asportando completamente vecchie pellicole eventualmente presenti.			
Preparazione del fondo per l'applicazione	Miscelazione a peso: Fondo bianco Catalizzatore	FL0511 FC1110	100% 50%	
Preparazione della finitura per l'applicazione	Miscelazione a peso: Finitura bianca Catalizzatore	F02511 FC1110	100% 50%	
Preparazione del fondo e finitura per l'applicazione	Diluire max 20% con diluente per poliuretanic ricordando che la quantità di prodotto da applicare andrà ricalcolata in base alla diluizione.			
Modalità di applicazione	Spruzzo			
Applicazione dei prodotti	Applicare due mani di fondo bianco FL0511 con grammatura di 150 g/m ² per ciascuna mano. Lasciar essiccare 24 ore ed effettuare una leggera carteggiatura con carta grana 320. Applicare una mano di finitura bianca F02511 con grammatura di 150 g/m ² . Quantità totale da applicare: 450 g/m ²			

Manutenzione
Per la pulizia e la cura delle superfici verniciate con i cicli ignifughi si consiglia l'uso di un panno umido e detergenti neutri, avendo cura di asciugare bene la superficie dopo l'operazione di pulizia. Per mantenere il manufatto certificato si consiglia di controllare periodicamente lo stato del film di vernice, nel caso occorrerà ripristinare il supporto applicando le medesime quantità omologate.

Note e avvertenze
<ul style="list-style-type: none"> Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature. Dopo periodi prolungati di stoccaggio verificare l'eventuale presenza di sedimento sul fondo della latta e omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso. Teme il caldo: non stoccare a temperature superiori a 55°C. Il prodotto può presentare, in particolari condizioni ambientali, una certa sensibilità all'umidità. Evitarne l'uso in ambienti molto umidi. La normativa prevede l'applicazione dei prodotti ignifughi anche sulle superfici non a vista se esistono intercapedini d'aria tra il manufatto e la parete o pavimento.