

Norma	Paese	Classe	Certificati e omologazioni	Supporto
BS 476 part 7	UK	1	Certificati n. 27/03015E/01/14 e 27/03015F/01/14 del 14/02/14	MDF 5 e 20 mm

Uso consigliato	Manufatti a parete e soffitto, arredamenti
Modalità di applicazione	Spruzzo
Preparazione del prodotto	Diluire max 20% con diluente per poliuretani DF---M005

Caratteristiche chimico-fisiche (23°C)				Indicazioni generali sul ciclo Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65: 150 g/m ²		
	FL0511	FC1110	F02510		FL0511	F02510
Residuo solido (%)	77	26	49	Fuori polvere	20 minuti	30 minuti
Peso specifico (g/cm ³)	1,250	0,950	0,994	Maneggiabile	50 minuti	60 minuti
Viscosità a 23°C (secondi)	-	-	DIN 4 = 90	Sovraverniciabile	50 minuti	24 ore
Pot-life	90 minuti	n.a.	90 minuti	Carteggiabile	24 ore	

Sistema di applicazione per ottenere la Classe 1 di Reazione al Fuoco secondo la BS476 part 7	
Preparazione del supporto ligneo	Pulire la superficie e carteggiare con carta abrasiva grana 120/150 asportando completamente vecchie pellicole eventualmente presenti.
Preparazione del fondo-finitura per l'applicazione	Miscelazione a peso: Fondo bianco FL0511 100% Catalizzatore FC1110 50%
Preparazione della finitura per l'applicazione	Miscelazione a peso: Finitura trasparente F02510 75% Pasta bianca (inorganica) EF---M060/--C02 2% Catalizzatore FC1110 50%
Preparazione del fondo e finitura per l'applicazione	Diluire max 20% con diluente per poliuretani DF---M005 ricordando che la quantità di prodotto da applicare andrà ricalcolata in base alla diluizione.
Modalità di applicazione	Spruzzo
Applicazione dei prodotti	Applicare due mani di fondo bianco FL0511 con grammatura di 150 g/m ² per ciascuna mano. Lasciar essiccare 24 ore ed effettuare una leggera carteggiatura con carta grana 320. Applicare una mano di finitura trasparente F02510 + pasta pigmentata bianca EF---M060/--C02 max 25% con grammatura di 120 g/m ² . Quantità totale da applicare: 420 g/m ² .

Manutenzione
Per la pulizia e la cura delle superfici verniciate con i cicli ignifughi si consiglia l'uso di un panno umido e detergenti neutri, avendo cura di asciugare bene la superficie dopo l'operazione di pulizia. Per mantenere il manufatto certificato si consiglia di controllare periodicamente lo stato del film di vernice, nel caso occorrerà ripristinare il supporto applicando le medesime quantità omologate.

Note e avvertenze
<ul style="list-style-type: none"> Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature. Dopo periodi prolungati di stoccaggio verificare l'eventuale presenza di sedimento sul fondo della latta e omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso. Teme il caldo: non stoccare a temperature superiori a 55°C. Il prodotto può presentare, in particolari condizioni ambientali, una certa sensibilità all'umidità. Evitarne l'uso in ambienti molto umidi.